



Proporciones de uso de RISCOS BAYOS


Mortero para	CAL RISCOS BAYOS	Arena	Cemento	Cascote
Mampostería	1	4	1/4	-
Revoque Gruoso Interior	1	4	1/4	-
Revoque Gruoso Exterior	1	4	1/4	-
Revoque Fino	1	3	1/8	-
Contrapisos	1		1/4	6

PRODUCIDO POR: AMBAR Cia. MINERA S.A.

RUTA 22 Km 1400
ZAPALA (8340)
NEUQUEN
TEL.: (02942) 430222/431227

CAL AEREA HIDRATADA
PESO NETO 25 Kg.
RINDE 6 BALDES DE 8,5 Lts.
DE CAL POR BOLSA

Gentileza de:



Por consultas visite nuestra página web
www.ambar-minera.com.ar