



**Proporciones de uso de CAL ESTRELLA**

| Mortero para<br>Mampostería   | CAL RISCOS BAYOS | Arena | Cemento | Cascote |
|-------------------------------|------------------|-------|---------|---------|
|                               | 1                | 4     | 1/4     |         |
| Revoque<br>Grueso<br>Interior | 1                | 4     | 1/4     |         |
| Revoque<br>Grueso<br>Exterior | 1                | 4     | 1/4     |         |
| Revoque Fino                  | 1                | 3     | 1/8     |         |
| Contrapisos                   | 1                |       | 1/4     |         |

**PRODUCIDO POR: AMBAR Cia. MINERA S.A.**

RUTA 22 Km 1400  
ZAPALA (8340)  
NEUQUEN  
TEL.: (02942) 431227/421020  
Cel.: 15-595545

CAL AÉREA HIDRATADA  
PESO NETO 25 Kg.  
RINDE 6 BALDES DE 8,5 Lts.  
DE CAL POR BOLSA

Gentileza de:



Por consultas visite nuestra página web  
[www.ambar-minera.com.ar](http://www.ambar-minera.com.ar)